



МЕРИДИАН

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕРИДИАН" (ООО "МЕРИДИАН")

115304, город Москва, Каспийская улица, дом 22 корп 1 стр 5, эт 5 п 9 к 17 оф 22
phone: +7 (915) 218-08-46; email: office@meridian-g.ru
РОСС RU.32457.04РИДО.ИЛ01, сроком действия до 31.05.2022 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ МРД/042020/1707 от 17.06.2021 года



Место проведения испытаний:

Заявитель:

Испытательная лаборатория ООО «МЕРИДИАН»

Индивидуальный предприниматель Андронов Владислав
Олегович Юридический адрес: 665016, Россия, Республика
Хакасия, г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, д.20, кв.48
Фактический адрес: 655163, Р. Хакасия, г.Черногорск, ул.
Энергетиков, 3.

Наименование продукции:

Бумага для гофрирования марки Б-0, клееная, масса 100 г/м²

Изготовитель:

Индивидуальный предприниматель Андронов Владислав
Олегович Юридический адрес: 665016, Россия, Республика
Хакасия, г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, д.20, кв.48
Фактический адрес: 655163, Р. Хакасия, г.Черногорск, ул.
Энергетиков, 3.

Нормативный документ:

ГОСТ Р 53206-2008

Дата получения образца:

01.06.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ.

- «НП» - требование не применяется, испытания не проводились.
 «С» - соответствует требованию или результат испытаний положительный.
 «НС» - не соответствует требованию или результат испытаний отрицательный

Наименование характеристики	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях
1	2	3	4
Масса бумаги площадью 1 м, г		100±5	97
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ), Н, не менее, при ширине полоски, мм: 15 12,7		215	220
		180	-
		195	199
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее		195	199
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м, не менее		6,0	7
Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги ССТ), кН/м, не менее		0,80	0,98
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб), г/м, в среднем по двум сторонам: клееной бумаги неклееной бумаги		От 30,0 до 70,0	50
		Не нормируется	-
Влажность, %		7,0	7,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы соответствуют:
ГОСТ Р 53206-2008

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Руководитель лаборатории:



Лебедева В.А.

Испытатель:

Неткач А.С.